

## Estucolisto

El Estucolisto es un producto en polvo de color blanco diseñado para dar acabados en la construcción, fabricado industrialmente con ligantes, calizas de alta pureza y aditivos de última tecnología, asegurando acabados finos y durables con mayor economía.

### **Ventajas**

El Estucolisto ahora es más RESISTENTE, de gran trabajabilidad y adherencia, fácil de aplicar, listo para usar, solo mezcle con agua. Su color reduce el consumo de pintura.

Permite hacer llenos de hasta de 1 cm sin fisurarse. Se puede emparejar con codal para acabados completamente planos. Permite terminar en forma integral paredes, filos, carteras, cielos falsos y dilataciones sin usar otros productos.

### **Aplicaciones**

- El Estucolisto es el acabado perfecto para interiores, puede aplicarse sobre Rellenolisto de interiores o Morterolisto de Impadoc, revoques, repellos o pañetes.
- También puede ser aplicado sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado, ladrillo común, ladrillos limpios y concretos vaciados.

### **Características Técnicas**

Presentación / textura: Material en polvo.

Consumo: 1.3 kg/m<sup>2</sup> por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 18 a 34 minutos en condiciones normales (23-25°C, 50-70% HR).

Color: Blanco.

**Presentación:** Empaque de polipropileno laminado por 10 kg y 25 kg; empaque de polietileno por 2 Kg.

**Durabilidad:** Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

### **Preparación y Aplicación**

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Adicione Estucolisto en polvo al agua de amasado, dos (2) partes de polvo por una (1) parte de agua o el 50% de agua de la cantidad del producto en polvo a utilizar, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.

Para llenar, aplique el Estucolisto más denso con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando secar lo suficiente para aplicar la segunda capa.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.

Generalmente son suficientes (3) tres capas de Estucolisto para un acabado satisfactorio.

### **Recomendaciones**

- Conserve el Estucolisto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible a la humedad.
- Prepare sólo el material que alcance a aplicar antes de 12 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.
- No prepare Estucolisto en recipientes contaminados de pinturas, lacas, desmoldantes, etc para evitar cambios en el comportamiento del producto.
- No mezcle el Estucolisto con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.
- Deje secar el Estucolisto antes de aplicar la pintura.
- Limpie periódicamente con la espátula la llana y el codal.
- La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.
- El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.
- Para no afectar la adherencia del Estucolisto, cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas, en estos casos se recomienda aplicar una base acuosa de imprimante con rodillo (1/2 galón de imprimante acrílico por 4.5 galones de agua).
- Si el Estucolisto se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas.
- No aplique el Estucolisto sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre este baldosas ni enchapes de ningún tipo.
- El Estucolisto no debe ser aplicado sobre pinturas.
- El acabado liso del Estucolisto se da con la llana y no debe lijarse.

### **Asistencia Técnica**

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 FAX: (572) 555 4690  
Ext. 131 - email: [ventas@impadoc.com](mailto:ventas@impadoc.com) - Cali - Colombia

OFICINA Y PLANTA SOACHA Transversal 11 No. 4 - 35 Sur - Soacha PBX: (571) 840 0077 FAX: (571) 840 0077  
Ext. 103 - e-mail: [ventasbogota@impadoc.com](mailto:ventasbogota@impadoc.com) - Soacha - Colombia