

# Impajoint Flex

Masilla de color blanco crema de alta viscosidad utilizada en el tratamiento de juntas en placas de fibrocemento. Su consistencia le da una excelente trabajabilidad, y su granulometría ajustada le permite un llenado adecuado en su aplicación, con un alto grado de adherencia y flexibilidad está diseñada para utilizar en exteriores.

## **Ventajas**

- Excelente resistencia al agua y alta adherencia.
- Alta flexibilidad.
- Mayor rendimiento.
- De fácil aplicación y lista para usar.
- Baja contracción al secar.
- Alta capacidad de llenado y bajo descuelgue.

## **Aplicaciones**

- Llenado y tratamiento de juntas (perdida y a la vista) en paneles de fibrocemento, apta para exteriores e interiores.

## **Características Técnicas**

Presentación / textura: Masilla de granulometría mixta.

Color: Blanco crema.

Trabajabilidad: Alta, permite esparcir fácilmente con gran cremosidad y poca fuerza, logrando cubrir toda el área sin frenarse, no se disgrega, no se encrespa.

Densidad: 1.40 - 1.60 g/mL.

Tiempo de secado superficial: 2 horas (a 24°C, HR 50-70%), puede variar según condiciones ambientales.

Rendimiento teórico: 0.7 - 0.9 kg/m<sup>2</sup>, (35 m<sup>2</sup> por cuñete) para juntas de 3 mm y dependiendo de la calidad de la superficie de la lámina de fibrocemento y la técnica de aplicación.

**Presentación:** Cuñete de 28 kg y Galón 5.6 kg.

**Durabilidad:** Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

## **Preparación y Aplicación**

### **Preparación de la Superficie**

La superficie de la lámina de fibrocemento debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y humedad, antes de aplicar Impajoint Flex.

### **Aplicación**

Antes de usarlo mezcle el Impajoint Flex con una herramienta limpia.

Aplique Impajoint Flex sobre las uniones o juntas de placas de fibrocemento, coloque un cordón de polyon para mejores resultados, asegurese de llenar los espacios entre la junta completamente, si es preciso coloque dos capas.

Ejerza presión con una espátula para fijar la cinta malla, termine capa a capa. Pasado 24 horas realice el acabado final con el Estucoboard Flex.

Deje secar completamente la aplicación, mínimo 24 horas.

Una vez concluido el tiempo de secado, aplique pintura adecuada al sistema.

**IMPORTANTE:** Producto NO tóxico.

### **Recomendaciones**

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, protegido de temperaturas extremas. No exponer el envase al sol.
2. El Impajoint Flex no debe ser reenvasado, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias.
3. El producto **NO** debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
4. Entre cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
5. Condiciones de aplicación: Temperatura entre 5°C y 40°C, en tiempos lluviosos tome las precauciones de cubrir la aplicación.
6. Se sugiere rotar existencias cada 90 días.
7. Tenga en cuenta que antes de dar el acabado con Estucoboard Flex, la masilla este completamente seca, preferiblemente espere 24 horas.

### **Asistencia Técnica**

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 FAX: (572) 555 4690  
Ext. 131 - email: [ventas@impadoc.com](mailto:ventas@impadoc.com) - Cali - Colombia

OFICINA Y PLANTA SOACHA Transversal 11 No. 4 - 35 Sur - Soacha PBX: (571) 840 0077 FAX: (571) 840 0077  
Ext. 103 - e-mail: [ventasbogota@impadoc.com](mailto:ventasbogota@impadoc.com) - Soacha - Colombia