

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-07
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 4
	<b>BASE SPACK</b>	Nº de Páginas: 3

## 1. DESCRIPCIÓN

Pintura rústica con marmolinas finas, se utiliza como base para aplicaciones de Stroked o Granotex®, útil como sellante de materiales porosos, reduciendo la absorción excesiva de líquidos, garantizando óptimas propiedades de adherencia.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 19000 a 23000 cps, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.  
Tiempo de secamiento en 1 hora al tacto. Resistencia total en 30 días.  
Color: Diversidad de tonos según catálogo de STROKED®

## 3. USOS

Se usa como base para la aplicación de Stroked® y Granotex®, del mismo color del acabado final. Como impermeabilizante de superficies, impide el secamiento rápido del producto final. Evita que en la aplicación de rústicos, queden manchas en los muros que se puedan traslucir después de aplicado el material del acabado.

## 4. APLICACIÓN

- El producto se puede aplicar sobre muros repellados totalmente secos y en caso de imperfecciones como resanes, huecos o fisuras, antes de aplicar la Base Spack®, se deben corregir estas imperfecciones con Estuco Spack Relleno® mediano de exterior, para nivelar dichos defectos.
- El sustrato debe estar libre de polvo y todo tipo de suciedades.
- Lavar la superficie con agua y jabón, limpiando con un cepillo plástico de fibra dura.
- Aplicar la Base Spack®, con brocha o rodillo, Dejar secar como mínimo 4 horas para dar una segunda mano, si es posible, aplíquela al día siguiente.
- Se puede diluir adicionando Agua o SOLUCION ACRÍLICA P-28®. (1 parte de agua por 2 de Base Spack®).

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-07
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 4
	<b>BASE SPACK</b>	Nº de Páginas: 3

## 5. RECOMENDACIONES

- Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón. No resanar con Yeso ya que es un producto receptor de agua y una vez aplicada cualquier pintura vinílica, al caerle agua, esta se sopla.
- El producto no deberá mezclarse con ningún otro, excepto con agua o con solución Acrílica P-28® en la proporción indicada 2x1.
- Lavar los equipos, brochas, rodillos etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días.
- Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Después de abierto el recipiente consumase en su totalidad.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

## 6. RENDIMIENTO

Sobre repellos de 25 a 30 m<sup>2</sup> por galón a 1 mano.

## 7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe almacenarse en un lugar fresco y en arrumes de 2 cubetas máximo. Puede almacenarse durante ocho meses en su envase original bien cerrado sin agregar solvente, en un sitio fresco y bajo techo y a una temperatura no inferior a 5°C ni superior a 40°C.

No se le debe adicionar ninguna otra sustancia diferente a solución Acrílica P-28® o agua al momento de la preparación.

Es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-07
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 4
	<b>BASE SPACK</b>	Nº de Páginas: 3

## 8. PRESENTACIÓN

BASE SPACK® se encuentra disponible en el mercado en presentaciones de 1 cuñete de 5 galones, 2.5 galones, 1 galón y ¼ galón .

Base Spack® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 o visite nuestra página Web para mayor información [www.ospinayasociados.com](http://www.ospinayasociados.com).

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021