

## Estucoboard Flex

Estucoboard Flex es un producto innovador por ser diseñado como masilla en polvo flexible, de color blanco para exteriores, es fabricado con aditivos de última tecnología que le permite un óptimo desempeño en sistemas de acabado para la construcción liviana, con precio justo y que permite tener acabados durables, resistentes a la intemperie, y mayor flexibilidad.

### **Ventajas**

- Excelente resistencia al agua y con alto grado de adherencia.
- Mas flexible lo que minimiza efecto de fisuras.
- Precio justo y buen rendimiento.
- De fácil preparación y aplicación.
- Mínima contracción al secar.
- Bajo descuelgue.
- Producto pionero, más versátil.

### **Aplicaciones**

- Su granulometría le permite llenar y realizar acabado final para obtener superficies planas y lisas.
- Apto para interiores y exteriores.
- Para recubrimientos de fibrocemento.

### **Características Técnicas**

Presentación / textura: Masilla en polvo.

Color: Blanco.

Consumo: 1.0 kg/m<sup>2</sup> por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de secado: 60 minutos mínimo para capas de 1 mm de espesor, dependiendo de las condiciones ambientales en el lugar de aplicación.

**Presentación:** Empaque de polipropileno con liner por 25 kg.

**Durabilidad:** Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

### **Preparación y Aplicación**

#### **Preparación de la Superficie**

La superficie de la lámina de fibrocemento debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y humedad, antes de aplicar Estucoboard Flex.

### **Aplicación**

Adicione 3 partes de Estuboard Flex en polvo a una parte de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia plástica para dar acabado a la superficie. Si desea una aplicación de llenado prepare una mezcla más densa.

Cuando se haya secado la aplicación del Impajoint Flex en las juntas del fibrocemento, comience la aplicación del Estucoboard Flex en polvo para cubrir la cinta enmasillada, aplique las capas necesarias para emparejar la superficie de las láminas, deje secar el tiempo necesario entre capa y capa. Regularmente son suficientes de 2 a 3 capas dependiendo de las condiciones de la aplicación.

Una vez seco el acabado final, aplique la pintura adecuada.

**IMPORTANTE:** Producto NO tóxico.

### **Recomendaciones**

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, protegido de temperaturas extremas. No permita que los sacos estén expuestos al sol.
2. Una vez inicie el tiempo de fraguado No se debe rebatir el producto adicionando más agua a la mezcla. No mezcle exageradamente, si usa agitador mecánico no pase de 1 minuto.
3. El producto **NO** debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
4. Permita el secado entre capa y capa, para evitar fisuramiento por agua atrapada.
5. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
6. El agua de la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

### **Asistencia Técnica**

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 FAX: (572) 555 4690  
Ext. 131 - email: [ventas@impadoc.com](mailto:ventas@impadoc.com) - Cali - Colombia

OFICINA Y PLANTA SOACHA Transversal 11 No. 4 - 35 Sur - Soacha PBX: (571) 840 0077 FAX: (571) 840 0077  
Ext. 103 - e-mail: [ventasbogota@impadoc.com](mailto:ventasbogota@impadoc.com) - Soacha - Colombia